



180010260238



(2018)国认监认字(144)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1314

# 检验报告

## TEST REPORT

No: WT-2019-484-1

产品名称: SUMINOE 方块地毯  
 Product name  
 受检单位: \_\_\_\_\_  
 Inspected Body  
 生产单位: 住江织物株式会社 (日本)  
 Manufacturer  
 委托单位: 株式会社 住江 (日本)  
 Client Name  
 检测类别: 委托检验  
 Test category



  
**国家地毯质量监督检验中心**  
**National Carpet Quality Supervision and Inspection Center**

# 国家地毯质量监督检验中心

## National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

### 检验报告


#### Test Report

No: WT-2019-484-1




第 1 页 共 2 页

产品名称 Product name	SUMINOE 方块地毯	规格型号 Specification	cm: 50×50
		商标 Trade mark	SUMINOE Co.,Ltd (株式会社 住江)
委托单位 Client name	株式会社 住江 (日本)	样品数量 Numbers of sample	2块
生产单位 Manufacturer	住江织物株式会社 (日本)	电话 Client's Tel	81-6-6537-6325 81-6-6537-6311
受检单位 Inspected Body	——	邮编 Postcode	550-0013
委托单位地址 Client's address	日本国大阪府大阪市西区新町 2-4-2 SIA大厦6F	抽样地点 Sampling location	——
		抽样基数 Sampling radix	——
样品描述 Sample description	 样品完好 圈绒	检测类别 Test category	委托检验
		生产日期 Production date	——
		送样人 Deliverer	单位寄样
送样日期 Date of submission	2019.11.14	检测日期 Date of test	2019.11.20
检测依据 Test standards	GB 18587-2001 《室内装饰装修材料地毯、 地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物 质释放限量》	检测项目 Test items	总挥发性有机化合物、 苯乙烯、4-苯基环己烯、 甲醛
检测结论 Test conclusion	经检验，各项测试的结果达到标准 A 级指标要求， 综合判定为环保型产品。		
备注 Remarks	检验数据仅对来样负责。		

质量监  
  
 验报告专



签发日期：二零一九年十一月二十五日

批准:       审核:       编制:   
 Approved by \_\_\_\_\_      Checked by \_\_\_\_\_      Prepared by \_\_\_\_\_

# 国家地毯质量监督检验中心

National Carpet Quality Supervision and Inspection Center

## 检验报告

Test Report

No: WT-2019-484-1

第 2 页 共 2 页

测试方法 描述:	测试舱容积: 1 m <sup>3</sup> ; 测试时间: 24 h; 测试温度: 23 °C; 测试相对湿度: 50 %; 样品负载率: 0.4 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> ; 空气交换率: 1 h <sup>-1</sup>			
检测项目 Test Item	标准指标 Criteria	实测数值 (24小时) Practical Determined Data (24h)		结果评定 Assessment
	释放量 (mg/m <sup>2</sup> h)	浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	释放量 (mg/m <sup>2</sup> h)	
总挥发性有机化合物 (TVOC)	A级 ≤ 0.500	0.026	0.065	A级
	B级 ≤ 0.600			
甲 醛 (Formaldehyde)	A级 ≤ 0.050	BQL	BQL	A级
	B级 ≤ 0.050			
苯 乙 烯 (Styrene)	A级 ≤ 0.400	BQL	BQL	A级
	B级 ≤ 0.500			
4-苯基环己烯 (4-phenylcyclohexene)	A级 ≤ 0.050	BQL	BQL	A级
	B级 ≤ 0.050			
备 注: Remarks	“BQL”表示在VOC的气体取样体积为5 L的条件下, 目标化合物质量小于定量限; 醛类取样体积为10 L的条件下, 目标化合物浓度小于报告限。  本方法甲醛报告限: 5.60×10 <sup>-3</sup> mg/m <sup>3</sup> ; 本方法VOCs定量限 (μg) 如下: 苯乙烯: 0.0012; 4-苯基环己烯: 0.0030			

